

An toàn:

Biện pháp cẩn trọng: **MTM** là sản phẩm gốc xi măng, do đó mang tính kiềm. Cần tiến hành các biện pháp thích hợp để giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu vật liệu bị văng vào mắt, hãy rửa sạch ngay lập tức bằng nước sạch và đến bác sĩ ngay.

Lưu ý quan trọng:

Những thông tin, đặc biệt là những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sử dụng sản phẩm MOVA đã được đúc kết dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của MOVA và áp dụng cho sản phẩm Mova được bảo quản đúng cách, việc xử lý và thi công theo điều kiện thông thường trong giới hạn tuổi thọ sản phẩm. Mọi vi phạm bản hướng dẫn kỹ thuật này cũng như sự khác biệt về vật liệu, về bề mặt nền và về điều kiện thực tế ngoài hiện trường so với những khuyến cáo của nhà sản xuất đều không nằm trong điều kiện bảo hành của Mova.

Tất cả các tài liệu tham khảo về sản phẩm được cung cấp
theo yêu cầu và ở trang web: www.mova.com.vn

Xin vui lòng liên hệ với Phòng Kỹ thuật nếu muốn biết thêm chi tiết



CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT XÂY DỰNG A&P

A&P CONSTRUCTION CHEMICALS.,JSC

(Thuộc A&P Group)

Trụ sở : Số 59 Đường Thiên Đức - Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội
VPĐD : Tòa nhà A&P Group Số 73 Trung Kính - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Tel: (084)3 7938 567 - **Fax:** (084)3 756 8820 - **Hotline - CSKH:** 0963.399.588
Email: mova@mova.com.vn - **Web:** Mova.com.vn - Movamart.vn - Facebook.com/tapdoanap



Tại Hà Nội
 Số 66 An Trạch, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
 Số 63 Thanh Nhàn, Hai Ba Trưng, Hà Nội
 Phố Viềng, Từ Sơn, Bắc Ninh
 Số 262 Điện Biên Phủ, Chính Gián, TP Đà Nẵng
 Số 664 Đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng
 Số 408 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.Tân Bình, TP HCM

Tel: 0437.721.666 Hotline: 0964.287.766
 Tel: 0436.277.666 Hotline: 0904.607.498
 Tel: 02413.748.188 Hotline: 0973.669.635
 Tel: 05113.662.262 Hotline: 0961.007.119
 Tel: 05113.633.848 Hotline: 0964.137.196
 Tel: 0839.713.503 Hotline: 0965.640.919



MOVA MTM

KEO DÁN GẠCH TIÊU CHUẨN MOVA

Lát cực nhanh và không bị ô màu gạch

Keo lát nền nội ngoại thất dùng cho gạch & đá các kích cỡ. Keo dán gạch ceramic ốp nội ngoại thất có kích thước đến 40x40cm.

ISO 9001 - 2008
ISO 14001 - 2004

SẢN PHẨM PHÙ HỢP LOẠI C1 T CHÂU ÂU

- Sàn nhà có hệ thống ống dẫn khí nóng sưởi ấm bên dưới.

Tường trong nhà và ngoài nhà:

- Tường bê tông, vữa xi măng .
- Tường thạch cao trong nhà .

Sàn và tường cũ cần cải tạo:

Đặc biệt, MTM cho phép dán trực tiếp lên bê tông lớp gạch & đá ốp lát cũ mà không cần phá bỏ toàn bộ vật liệu ốp lát cũ bao gồm lớp vữa lót nền , lớp gạch và đá ốp lát cũ như phương pháp thi công truyền thống.

Ưu điểm nổi trội:

- Có khả năng chống trơn trượt tuyệt vời với lớp keo dán siêu mỏng.
- Độ bám dính tốt và không bị co ngót khi đông cứng.
- Khi trộn với nước, tạo thành hỗn hợp vữa dẻo cao rất dễ thi công với năng suất cao
- Không gây ô màu gạch sau khi thi công.
- Dán các loại gạch ceramic ốp nội ngoại thất có kích thước đến 40x40cm trên các chất nền mới và cũ có độ xốp khác nhau.

Mô tả sản phẩm :

MTM là loại vữa keo cao cấp trộn sẵn, có độ dẻo cao, cường độ bám dính tốt, có khả năng chống trơn trượt tuyệt vời với lớp dán siêu mỏng. Thành phần **MTM** gồm chất kết dính hỗn hợp xi măng Polyme, pha trộn với cát khô chọn lọc và các phụ gia đặc biệt khác, được sản xuất theo công thức do phòng thí nghiệm của Mova nghiên cứu và phát triển.

Lĩnh vực ứng dụng:

MTM dùng để lát các loại gạch như gạch ceramic, gạch mosaic, gạch không nung, đá tự nhiên và nhân tạo với mọi kích thước và ốp các loại gạch thông thường có kích thước < 40x40cm tại khu vực trong nhà và ngoài trời.

Ứng dụng điển hình:

Sàn trong nhà và ngoài trời :

- Tấm đan bê tông, dầm sàn trung gian, sàn bê tông .
- Lớp phủ xi-măng, vữa xi măng cát nằm trên mặt đất .

MOVA MTM - KEO DÁN GẠCH TIÊU CHUẨN MOVA

Lát cực nhanh và không bị ó màu gạch

Sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn C1T Châu Âu (EN). Dùng lát các loại gạch, đá tự nhiên và nhân tạo với mọi kích thước và ốp các loại gạch ceramic có kích thước đến 40x40cm

Chứng chỉ:

MTM được xác nhận phù hợp với loại C1T tiêu chuẩn quốc tế ISO 13007-1: 2004 và các tiêu chuẩn khác tương đương.

Chú ý khi sử dụng:

- Không dùng cho nền nóng, đóng băng hoặc đang tan băng.
- Không phải ngâm gạch & đá ốp lát vào nước trước khi thi công
- Không phải tưới nước lên bề mặt nền trước khi thi công.

Hướng dẫn thi công:

• Chuẩn bị bề mặt các lớp nền :

- Lớp nền mới : phải sạch, không có bụi, lau sạch các vết dầu mỡ, hoặc nước xi-măng. Làm sạch nhờ máy hút bụi công nghiệp. Kết thúc việc sửa sang bề mặt sàn 48h trước khi thực hiện việc dán.

- Các lớp nền xi-măng có nhiều lỗ xốp, nếu cần sẽ được làm ẩm trước.

- Lớp nền cũ: sau khi vệ sinh sạch, cần phủ một lớp phủ sơ cấp Mova Acrom để tăng độ bám dính với nền cũ.

• **Trộn MTM.** Trộn nhờ máy trộn điện có gắn cánh khuấy chậm rãi theo tỉ lệ từ (5.5 - 6.0) lít nước cho một bao 25kg (22 - 24 % khối lượng keo khô) cho đến khi thu được một hỗn hợp đồng nhất. Để yên hỗn hợp vữa keo trong khoảng 5 phút trước khi thi công.

• Hướng dẫn thi công MTM bằng bay răng cưa đặc chủng:

- Đầu tiên, dùng cạnh thẳng của bay bả một lớp siêu mỏng (1mm) lên bề mặt nền. Sau đó, dùng cạnh răng cưa của bay để phết đều một lớp keo lên mặt nền với chiều dày phù hợp với loại vật liệu sử dụng.

- MTM cho phép thi công một lớp với lượng dùng khoảng 3kg/m².
- Nếu chiều dày lớn hơn phải thi công 2 lớp bằng cách dùng bay răng cưa phết thêm một lớp keo mỏng vào phía sau viên gạch & đá ốp lát trước khi dán.
- Độ dày lớp keo thi công : Từ 2 mm đến 10 mm.
- Lượng dùng keo thay đổi tùy theo kích thước viên gạch& đá ốp lát tương ứng với kích cỡ của loại bay răng cưa sử dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất sau đây:

1. Dùng bay cỡ 4 - dày 2 mm cho gạch, đá có kích thước < 400 x 400 x 10 mm
2. Dùng bay cỡ 6 - dày 3 mm cho gạch, đá có kích thước < 600 x 600 x 10 mm
3. Dùng bay cỡ 8 - dày 6 mm cho gạch, đá có kích thước < 800 x 800 x 10 mm



Lưu ý :

Tôn trọng những khuyến cáo trong sử dụng được in trên nhãn của bao bì sản phẩm.

Không được trộn với bất kỳ sản phẩm nào hết. Trong mọi trường hợp đặc biệt, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi.

Bảo hành :

Bảo hành 10 năm của Nhà sản xuất MOVA. Chất lượng được kiểm soát thường xuyên bởi phòng nghiên cứu của chúng tôi.



Đặc tính sản phẩm MTM

Dạng:	Bột
Màu sắc:	Trắng hoặc xám
Tỷ trọng (g/cm ³):	1,3
Mức độ độc hại theo tiêu chuẩn EC 88/379	Không
Tỷ lệ pha trộn nước:	(22 - 24)% khối lượng keo khô.
Thời gian đóng rắn:	6 - 8 giờ.
Thời gian thi công theo ISO 13007-2:2005	20 phút
Thời gian cho phép chỉnh gạch:	40 phút
Thời gian cho phép chèn mạch trên tường:	Sau 3 – 6 giờ tùy thuộc độ thẩm thấu
Thời gian cho phép chèn mạch trên sàn:	Sau 24 giờ
Thời gian đi lại nhẹ nhàng lên sàn:	24 giờ
Thời gian cho phép sử dụng:	14 ngày

Các thông số kỹ thuật MTM

MTM phù hợp với loại C1 tiêu chuẩn Quốc tế ISO 13007-1: 2004 hoặc các tiêu chuẩn khác tương đương.

Khả năng chống ẩm:	Tuyệt vời
Khả năng chống lão hóa:	Tuyệt vời
Khả năng chống dung môi và dầu:	Rất tốt
Khả năng chống acid và kiềm:	Không
Nhiệt độ môi trường làm việc cho phép:	+5 đến +45°C
Khả năng biến dạng:	Không biến dạng
- Cường độ bám dính theo ISO 13007-2: 2005 (N/mm ²):	0,5
- Độ trượt theo ISO 13007-2:2005(mm):	0,4

MOVA MTM KEO DÁN GẠCH TIÊU CHUẨN MOVA

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

MTM là loại vữa keo cao cấp trộn sẵn, có độ dẻo cao, cường độ bám dính tốt, có khả năng chống trơn trượt tuyệt vời với lớp dán siêu mỏng. Thành phần MTM gồm chất kết dính hỗn hợp xi măng Polyme, pha trộn với cát khô chọn lọc và các phụ gia đặc biệt khác, được sản xuất theo công thức do phòng thí nghiệm của Mova nghiên cứu và phát triển.

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG:

Lượng dùng định mức: 1,5 kg/1 mm²

Lượng dùng MTM thực tế cho 1 m² gạch thay đổi tùy theo kích thước viên gạch & đá lát tương ứng với kích cỡ của loại bay sử dụng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất Mova.

ỨNG DỤNG ĐIỀN HÌNH:

Sàn trong nhà và ngoài trời.
Tường trong nhà và ngoài trời.
Sàn và tường cũ cần cải tạo.

ĐÓNG GÓI:

Trong bao giấy chống ẩm loại 5 và 25 kg

BẢO QUẢN :

Tối thiểu 6 tháng trong điều kiện bao không bị mở, lưu giữ ở nơi khô ráo.

